

SILIRUB AC

Страницы: 1 из 2

Технические данные:

Основа	Полисилоксан
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Влажностная полимеризация
Образование поверхностной пленки	Ок. 7 минут (при 20 °С и отн. влажности 65%)
Скорость отверждения	1,5 мм в сутки (при 20°С и отн. влажности 65%)
Твердость по Шору А	25±5
Плотность	1,03 г/см ³ (прозрачный) 1,25 г/см ³ (цветные)
Максимальная деформация	25%
Термостойкость	От – 60 °С до +200 °С
Модуль эластичности	0,35 Н/мм ² (DIN 53504)
Прочность на отрыв	1,5 Н/мм ² (DIN 53504)
Удлинение до разрыва	> 500% (DIN 53504)

Описание продукта:

Silirub AC – высококачественный, эластичный однокомпонентный шовный герметик на основе силикона.

Характеристики:

- Готовый к применению.
- Очень легкое нанесение.
- Стойкость цвета, УФ-стойкость.
- Остается эластичным после полимеризации.
- Очень хорошая адгезия ко многим пористым и непористым материалам, в том числе: к кирпичу, древесине, стеклу, керамическим и эмалированным поверхностям.
- Типичный уксусный запах.
- Не использовать к ПВХ и акрилу, в том числе к окнам покрашенным акриловыми красками.

Области применения:

- Склеивание и герметизация в строительстве и конструировании.
- Работы по остеклению (швы между некрашеной или крашенной алкидными красками деревянной рамой и стеклом).
- Эластичные соединительные швы.

- Герметизация морозильных камер и контейнеров.
- Герметизация систем кондиционирования.
- Фуги в керамических плитках.

В сомнительных случаях обращайтесь в Технический Отдел Соудал.

Упаковка:

Цвет: прозрачный, белый, серый, светло-коричневый, коричневый, бронзовый, бежевый, черный, другие цвета – под заказ.

Упаковка: туба 310 мл, колбаса 600 мл; колбаса.

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Хранить от мороза.

Поверхности:

Типы: Любые традиционные материалы, кроме ПВХ.

Подготовка: Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.

На пористых поверхностях рекомендуется использовать праймер 150. На непористых поверхностях не требуется применение праймеров.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание

SILIRUB AC

Страницы: 2 из 2

В случае глубоких щелей следует использовать уплотнительный шнур.

Мы рекомендуем перед применением клея проводить собственные тесты на совместимость.

Ширина зазора:

Минимальная ширина: 5 мм.

Максимальная ширина: 30 мм.

Рекомендации:

ширина 5 10 15 20 25 30

глубина 5 10 10 12 15 15

Инструкция по применению:

Метод: выдавливающий пистолет.

Температура применения: от +1 °C до +30 °C.

Очистка: с помощью уайт-спирита, непосредственно после нанесения.

Выравнивание: мыльным раствором до образования поверхностной пленки.

Ремонт: с помощью Silirub AC.

Рекомендации по безопасности:

Соблюдать основные правила по безопасности и гигиене труда, а в частности:

Обеспечить хорошую вентиляцию места работы.

После контакта с кожей немедленно промыть обильным количеством воды.

Раздражает глаза.

Хранить от детей.

Замечания:

- Ввиду кислотности материала, некоторые металлы (медь, свинец) могут быть повреждены.

Нормы и сертификаты:

Продукт производится компанией Soudal NV, Бельгия, согласно нормам ISO 9002.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание