



FIX ALL ULTRA POWER

Дата: 29.05.2015

Страницы: 1 из 2

Технические данные:

Основа	SMX Гибридный полимер®
Консистенция	Жидкая паста
Механизм отверждения	Влажная полимеризация
Образование поверхностной пленки*	Ок. 2 минут (при 20 °С и отн. влажности 65%)
Время полного отверждения*	24 часа
Твердость по Шору А	30±5
Плотность	1,05 г/см ³
Максимальная нагрузка**	До 45 кг/см ²
Температура применения	От + 1 °С до + 30 °С
Термостойкость	От – 40 °С до +90 °С
Модуль эластичности	1,1 Н/мм ² (DIN 53504)
Прочность на отрыв	4,5 Н/мм ² (DIN 53504)
Удлинение до разрыва	250% (DIN 53504)
Температура применения	От –5°С до +35°С

* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип поверхности и т.д.)

Описание продукта:

Fix All Ultra – химически нейтральный эластичный клей с экстремальной силой склеивания для применения внутри и снаружи помещений. Постоянно эластичный после отверждения, устойчив к вибрациям, влажности, алифатическим растворителям, минеральным маслам, жирам, слабым кислотам и щелочам. Переносит большие колебания температуры.

Имеет короткое время отверждения, нагрузки возможны через 90 минут.

Бесцветен, без запаха, не содержит растворителей.

Эффективно скрепляет неровные и не подходящие по форме элементы, можно применять для заполнения отломанных кусков материала.

Области применения:

Склеивание эластичных материалов – резины, кожи, искусственной кожи, текстильных материалов (также пропитанных импрегнатом), брезента и т.п.

Склеивание прозрачных материалов, таких как стекло, плексиглас и тп.

Склеивание пробки, дерева, металлов, многих искусственных материалов, фарфора, керамики, пенопласта и других строительных материалов.

Не использовать к полиэтилену, полипропилену, а также к очень пористым материалам, таким как натуральный камень.

В сомнительных случаях обращайтесь в технический отдел Соудал.

Хранение:

18 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С.

Инструкция по применению:

Склеиваемые поверхности должны быть чистые, без жира.

Наложить тонкий слой клея на одну из поверхностей.

Даже тонкий слой клея обеспечивает очень сильное и кристально прозрачное соединение, а также эластичность и устойчивость к вибрациям. Склеиваемые части можно устанавливать в течение максимум 5 минут.

На вертикальных плоскостях элементы следует зафиксировать механическим путем.

Для усиления начальной силы склеивания следует соединить элементы, оторвать друг от друга в течение 30 сек. а затем повторно сжать не позднее 5 мин.

Не нагружать соединения в течение 90 минут. Полное отверждение после 24 часов.

Сразу после использования плотно закрыть тюбик.

Свежие загрязнения смывать препаратом Fix All Cleaner или салфетками Swipec, затвердевший

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.



FIX ALL ULTRA POWER

Дата: 29.05.2015

Страницы: 2 из 2

клей может быть удален только механическим путем.

Нормы и сертификаты:

Продукт производится компанией Soudal NV в Турнхоут, Бельгия, согласно нормам качества ISO 9001.2000.

Рекомендации по безопасности:

- Стандартная промышленная техника безопасности.
- Избегать контакта с кожей.
- В случае контакта с кожей немедленно промыть водой.
- Может вызывать раздражение глаз.
- Во время работы хорошо проветривать помещения.
- Хранить от детей.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.